

Требования к качеству внешнего вида Фасадов в эмали фабрики МебельКор.

В соответствии с общепринятыми нормами, качество внешнего вида изделий оценивается при нормальных условиях:

- без применения увеличительных средств;
- при дневном освещении или источнике света, идентичном дневному;
- на расстоянии не ближе 50см под углом около 90 градусов к поверхности изделия.

1. НОРМЫ ДОПУСКА РАЗМЕРОВ

1) Предельные отклонения от габаритных размеров деталей:

- габаритный размер детали до 2000мм включительно – предельные отклонения $\pm 1,0$ мм;
- габаритный размер детали свыше 2000мм – предельные отклонения $\pm 2,0$ мм.

2) Допустимые значения покоробленности деталей (изгиб в плоскости):

- длиной и шириной более 300 мм и менее 600 мм $\pm 0,2$ мм
- длиной более 600 мм и шириной менее 600 мм $\pm 1,5$ мм
- длиной и шириной более 600 мм $\pm 2,0$ мм

За коробление, возникшее у Потребителя во время эксплуатации, фабрика ответственности не несет, так как дальнейшее коробление может произойти только из-за нарушений правил эксплуатации фасадов.

2. НОРМЫ ДОПУСКА КАЧЕСТВА ПОКРЫТИЯ

№ п/п	Наименование дефекта	Фасады с матовой, полуматовой отделкой			Фасады с глянцевой отделкой		
		Лицевая	Торец	Обратная бел. ламинат	Лицевая	Торец	Обратная бел. лам-т
1	Царапины	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
2	Риски ***	Допускаются едва заметные	Допускаются	Допускаются	Допускаются едва заметные	Допускаются	Допускаются
3	Вмятины диаметром не более 3 мм	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются	Не допускаются	Не допускаются	Допускаются
4	Шагрень, отклонение по степени шероховатости (*)	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается	Допускается
5	Отслоения краски, лака	Не допускаются	Не допускаются	-	Не допускаются	Не допускаются	-

6	Соответствие с каталогом RAL	90 – 100%	90 – 100%	-	90 – 100% (**)	90 – 100% (**)	-
7	Сколы на ламинате	-	-	Допускаются следы реставрации	-	-	Допускаются следы реставрации
8	Пылинки, кратеры, пузырьки, проколы	Не более 3-х на 0,3 кв.м	Допускаются	-	Не более 3-х на 0,3 кв.м	Допускаются	-
9	Полировка	-	-	-	Полируется	Полируются	-

Знак «-» означает, что данный параметр не контролируется.

* На всех видах фасадов внутри фрезеровки и на торцах допускаются неровности в виде шагреня, обусловленные внутренней структурой МДФ и невозможностью шлифовки (выравнивания) данной поверхности.

** Оттенок цвета крашенных фасадов под глянцевым лаком может незначительно отличаться от базового оттенка по каталогам RAL.

*** При соблюдении правил приемки и методов контроля

При «дозаказе» крашенных фасадов оттенок покрытия может отличаться от первоначального, что обусловлено технологическими особенностями материала.

На торцах допускается технологическая «юбочка» краски или лака.

ВАЖНО:

При выборе размерного ряда необходимо обратить внимание на то, что рисунок на фасаде может иметь несколько вариантов исполнения в зависимости от размера. Так, например, рисунок на основном фасаде может отличаться от рисунка на ящике следующими элементами: изменение сечения, изменение геометрии, изменение отступов фрезеровки от края фасада, неполная фрезеровка или же ее отсутствие.