

## Требования к качеству внешнего вида Фасадов ПВХ

В соответствии с общепринятыми нормами, качество внешнего вида изделий оценивается при нормальных условиях:

- без применения увеличительных средств;
- при дневном освещении или источнике света, идентичном дневному;
- на расстоянии не ближе 50см под углом около 90 градусов к поверхности изделия.

### ДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

№ п/п	Отклонение	Расположение	Комментарии
1.	Любые отклонения, не заметные при оценке в нормальных условиях	Лицевая Торцевая, Обратная	
2.	Незначительные изъяны, царапины волосяного типа, вмятины, сколы, вкрапления	Лицевая, Торцевая, Обратная	Не влияющие на физико – механические характеристики изделия при дальнейшем использовании и скрываемые при сборке аксессуарами, донышками ящиков, светильниками и т.д.
3.	«Шагрень» с отклонением от плоскости едва заметная при оценке в нормальных условиях.	Лицевая	Шероховатость поверхности
4.	Микрополосы (незначительные)	Лицевая	На панелях, облицованных пленками ПВХ типа «металлик», «глянец».
5.	Тёмные или светлые полосы, пятна (незначительные)	Лицевая	На панелях, облицованных пленками ПВХ типа «металлик».
6.	Несовпадение текстурного рисунка при стыковке деталей заказа	Лицевая	
7.	Полосы более светлого цвета, видимые только под определенным углом.	Лицевая,	На панелях, облицованных пленками ПВХ типа «супермат» и «мат»
8.	Ненормируемая «шагрень»	Лицевая в местах фрезеровки по пласти	Шероховатость поверхности
9.	Многочисленные неровности (пузыри) от инородного включения размером до 1 мм.	Лицевая в местах фрезеровки по пласти	Из-за посторонних частиц под плёнкой ПВХ пылевые, клеевые и т.д.
10.	Незначительные следы от режущего инструмента (фрезы)	Лицевая в местах фрезеровки по пласти	Неровности, «ребристость»
11.	Локальное изменение цвета, «побеление» цвета	Лицевая (край, угол), Торцевая	Не портящее внешний вид изделия
12.	Ненормируемая «шагрень»	Торцевая	
13.	Незначительные неровности по торцу	Торцевая	Из-за нанесения клея
14.	Неровность в виде «наплыва» по всему периметру	Торцевая	У панелей без фрезы по краю
17.	Разница по интенсивности цвета для деталей из одного заказа (не более полутона)	Лицевая Торцевая	У патинированных панелей
18.	Незначительные отличия по форме растирания патины для панелей из одного заказа.	Лицевая Торцевая	У патинированных панелей
19.	Отличие цвета вставки и обвязки	Обратная	У сборных панелей
20.	Различие размеров брусков не более чем на 1мм.	Лицевая	У сборных панелей
21.	Единичные, локальные неровности плиты, проявление структуры плиты, мелкие морщины.	Обратная	
22.	Технологические отверстия диаметром 1мм.	Обратная	Заделанные

НЕДОПУСТИМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ:

№ п/п	Отклонение	Расположение	Комментарии
1.	Не снимается защитная плёнка	Лицевая	
2.	Разнооттеночность деталей в Заказе.	Лицевая	Кроме панелей, облицованных пленками ПВХ типа «металлик» при повороте одного изделия относительно другого на 180°
3.	Неровности плиты	Лицевая	
4.	Провалы в плите	Лицевая	
5.	Проявление структуры плиты	Лицевая	
6.	Многочисленные неровности (пузыри) от инородного включения	Лицевая	Внутри плёнки и под плёнкой ПВХ: пылевые, клеевые и т.д.
7.	Многочисленные вмятины	Лицевая	Более 3шт. на изделии площадью до 0,3 м <sup>2</sup>
8.	Следы от защитной пленки	Лицевая	
9.	Волос в декоративном покрытии	Лицевая	
10.	След от шлифовального круга	Лицевая	Следы грубой шлифовки
11.	Отклонение геометрии (рисунка) фрезеровки по фасаду	Лицевая	
12.	Вмятины в месте фрезеровки по фасаду (сколы по фрезе)	Лицевая	
13.	«Заглянцованность»	Лицевая	
14.	Непропечатка рисунка	Лицевая	
15.	Отслоение пленки ПВХ	Лицевая, Торцевая	
16.	Оголённый торец МДФ	Лицевая, Торцевая	Сползшая с торца или угла плёнка ПВХ
17.	Замятие пленки ПВХ («защелки»)	Лицевая, Торцевая	Складки плёнки на углах изделий.
18.	Загрязнения	Лицевая, Торцевая, Обратная	
19.	Трещины	Лицевая, Торцевая, Обратная	
20.	Отклонение геометрии фрезеровки по краю	Торцевая	
21.	Отслоение спецэффекта	Торцевая	На панелях, облицованных пленками ПВХ типа «металлик»
22.	«Наплывы» внутри витрин (перепонки)	Торцевая	На радиусах закругления углов внутри витрин
23.	«Наплывы» в углах	Торцевая	Утолщения в углах изделий из-за некачественной опрессовки
24.	«Зарезы»	Торцевая	В виде оголённого торца МДФ из-за некачественной обрезки
25.	Отслоение ламинированной поверхности	Обратная	

**НОРМИРУЕМЫЕ ОТКЛОНЕНИЯ**

№ п/п	Отклонение	Допуск	Разрешение на отклонение			Комментарии
			Лицевая	Торец	Обратная	
1.	Царапины	Мелкие, длиной до 50мм, не более 1шт. на изделии площадью до 0,3 м <sup>2</sup>	Нет	Нет	Да	Отсутствие осязаемого "зацепа" при проведении поперёк царапины ногтем.
2.	Вмятины	Диаметром до 2мм, не более 3шт. на изделии площадью до 0,3 м <sup>2</sup>	Да	Да	Да	
3.	Неровности (пузыри) от инородного включения	Размером до 1мм, не более 1шт. на изделии площадью до 0,3 м <sup>2</sup>	Да	Да	/-/	Внутри плёнки и под плёнкой ПВХ: пылевые, клеевые и т.д.
4.	Пятна (точки, непропечатки рисунка)	Диаметром до 1мм, не более 1шт. на изделии повороте одного из них на 180° до 0,3 м <sup>2</sup>	Да	Да	/-/	Контрастные
5.	Отклонение направления текстуры (перекос рисунка)	до 5мм	Да	/-/	/-/	
6.	Заделки	Размером не более 3х3мм, не более 3шт. на изделии	Нет	Нет	Да	При условии качественной реставрации
7.	Волокна, ворсины, риски	Мелкие, длиной до 5мм, не более 1шт. на изделии площадью до 0,3м <sup>2</sup>	Да	/-/	/-/	

\*На лицевой поверхности изделия площадью до 0,3м<sup>2</sup> допускаются одновременно не более трёх разных нормируемых отклонений в пределах допуска, не портящих внешний вид изделия.

\*Знак /-/ означает, что данный параметр не контролируется.